

QUESTIONS DIVERSES

01 Comment stocker le Medite Tricoya?

Les planches Medite Tricoya doivent être entreposées horizontalement sans toucher le sol. Utilisez pour cela des traverses sèches comme supports. Vous pouvez trouver des informations complémentaires à ce sujet dans le document relatif au stockage et à la manutention des panneaux disponible sur www.meditetricoya.com

02 Comment identifier le Medite Tricoya?

Premièrement, le Medite Tricoya est identifiable par les étiquettes présentes sur ses conditionnements, qui portent les logos de Medite Tricoya et de Coillte Panel Products. Deuxièmement, une ligne blanche distincte de 10cm est présente sur les deux largeurs du conditionnement du panneau et un numéro de référence est imprimé sur le coin du panneau. En cas de doute, nous vérifions l'authenticité du produit. La traçabilité du Medite Tricoya est assurée par ce numéro de référence et par son étiquette sur le conditionnement.

03 Les produits Medite Tricoya sont-ils sous garantie?

Oui, le Medite Tricoya dispose d'une garantie de 50 ans hors sol et de 25 ans dans le sol.

04 Le Medite Tricoya est-il un produit approuvé par le British Board of Agrément (BBA)?

Les conclusions du British Board of Agrément déclarent le Medite Tricoya satisfaisant pour une utilisation en intérieur comme en extérieur en tant que produit en bois non structural. Numéro d'évaluation BBA M2/49109.

05 Quelles sont les épaisseurs et les dimensions disponibles?

Pour le moment, notre produit est disponible en 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm et 18 mm d'épaisseur. Les dimensions standard d'un panneau sont de 2240 x 1220mm. D'autres dimensions sont disponibles sur confirmation en fonction du volume.

06 Quelle est la teneur en humidité du Medite Tricoya?

Au départ de l'usine, le Medite Tricoya est sec (teneur en humidité de 3 à 5%). Si les mesures révèlent une teneur en humidité de 8% ou plus, cela peut indiquer la présence d'« eau libre » et il faut alors faire sécher le produit avant de le façonner et de procéder au collage et à l'application du revêtement.

07 Le façonnage du Medite Tricoya a-t-il des conséquences sur sa résistance et sa stabilité?

Le façonnage du Medite Tricoya n'a aucune conséquence sur ses propriétés uniques, comme sa résistance et sa stabilité dimensionnelle, dans la mesure où le Medite Tricoya est modifié le long de la section transversale.

08 Le Medite Tricoya est-il facile à façonner ou ai-je besoin d'outils spéciaux?

Le Medite Tricoya est simple à façonner et de manière générale, il est comparable à n'importe quel panneau de fibres à densité moyenne (MDF). Il se coupe, sculpte, transporte, moule et perce facilement avec des équipements et des outils traditionnels de travail du bois. Le Medite Tricoya présente un taux d'usure similaire aux taux d'usure des panneaux de fibres à densité moyenne de Medite.

09 Ai-je besoin de poncer le produit?

Le ponçage est souvent nécessaire avant la finition mais cela dépend de la finition finale souhaitée. Au départ de l'usine, le panneau Medite Tricoya présente une finition sablée de 150 grains et peut être poncé à l'aide de papier de verre fin pour une finition plus lisse.

10 Ai-je besoin d'utiliser des joints de dilatation?

Les panneaux doivent être posés avec des joints de dilatation et ne doivent pas être posés directement sur un élément de maçonnerie ou des briques. Bien que la stabilité du produit soit excellente, des joints de dilatation DOIVENT être remplis d'un mastic élastique (mastics ou silicones adaptés) au moment de la fixation.

11 Le Medite Tricoya dégage une légère odeur de vinaigre, à quoi cela est-il dû?

Une légère odeur de vinaigre peut apparaître lors de l'utilisation du Medite Tricoya. Cela indique que vous possédez le bon produit. L'odeur résulte des résidus d'acide acétique présents dans les éléments en bois utilisés pour la fabrication du panneau. Il est possible de la faire presque totalement disparaître au moyen d'une aspiration ou d'une ventilation adaptée. Des analyses sanitaires et de sécurité ont été réalisées puis comparées à un vaste éventail d'autres analyses dans de nombreux pays et n'ont révélé aucun problème.

12 Quelles colles utiliser?

Le Medite Tricoya a été testé avec une multitude de colles pour une multitude d'applications. En général, les systèmes à base de colles à bois PVA, PU, RPF ou EPI conviennent au collage du Medite Tricoya.

13 Quels systèmes de peinture utiliser?

Des systèmes de peinture à base d'eau peuvent être utilisés pour décorer le Medite Tricoya. En termes de performances techniques, pour les attributs tels que la résistance et la stabilité, il n'est nullement obligatoire d'étanchéifier les composants. Cependant, l'étanchéisation est recommandée si l'on souhaite obtenir un joli fini de la surface peinte. Grâce à l'exceptionnelle stabilité dimensionnelle du Medite Tricoya, de nombreux fabricants de peinture proposent des extensions de garantie sur leurs peintures.

14 Quels revêtements puis-je appliquer sur le Medite Tricoya?

En outre des revêtements humides (peinture), tous les types de revêtement peuvent être appliqués sur le produit, notamment du bois de placage, de l'acrylique laminé, du papier mélaminé, du stratifié à haute pression (HPL), du stratifié basse pression (LPL), des feuilles, etc.

15 Quelles fixations et quelles vis utiliser?

Toutes les fixations mécaniques, notamment les vis, les charnières, les dispositifs de serrage et les raccords, doivent être fabriqués en acier inoxydable conformément à la norme EN 3506 type A2 ou A4 ou à la norme ANSI type 304 ou 316. Les vis doivent être de même forme. Les avant-trous doivent mesurer 85 à 95% du diamètre intérieur de la vis, à moins que des vis autotaraudeuses ne soient utilisées. Les avant-trous sont particulièrement importants lorsque l'on visse les bords du panneau; leur profondeur doit être au minimum de 1mm supérieure à la pénétration de la vis dans le panneau.

16 Quels sont les centres de fixation recommandés?

ÉPAISSEUR (MM)	CENTRES DE FIXATION RECOMMANDÉS
6 - 9	300mm
12	450mm
15	600mm
18	750mm

17 Le Medite Tricoya risque-t-il de devenir grisâtre?

Les produits Medite Tricoya non revêtus utilisés en extérieur peuvent devenir « grisâtres » en raison de deux processus biologiques qui ont lieu dans les fibres du bois et à sa surface.

18 Quelle est la résistance thermique du Medite Tricoya?

ÉPAISSEUR (MM)	VALEUR R (M ² K/W)
6	0.056
9	0.085
12	0.114
15	0.150
18	0.180

19 Des moisissures peuvent-elles apparaître sur le Medite Tricoya?

La moisissure, le mildiou et les algues sont des micro-organismes qui peuvent se développer sur pratiquement n'importe quelle surface si les conditions favorables sont réunies. Si ces micro-organismes apparaissent à la surface du produit, ils peuvent être nettoyés et éliminés.

20 Les produits Medite Tricoya sont-ils recyclables?

Les parties inutilisées du Medite Tricoya peuvent être traitées de la même manière que n'importe quel autre panneau de fibres à densité moyenne (MDF). Les produits Medite Tricoya ne sont pas toxiques et leur mise au rebut ne nécessite aucune considération particulière. Étant données leur longue durée de vie, leurs applications multiples et leur non-toxicité, les produits Medite Tricoya peuvent être réutilisés et recyclés.

21 Où puis-je les acheter?

Consultez la liste des distributeurs sur www.meditetricoya.com, rubrique « Buy Medite Tricoya » pour en savoir plus.



The mark of
responsible forestry

Le secteur est en pleine
évolution. Contactez-nous
pour en savoir plus:

Tél : +44 (0)1322 424 900



www.meditetricoya.com